





**Bijzonderheden
Characteristics
Einzelheiten**

**Celstructuur
Celstructure
Zellstruktur** **Kleur
Color
Farbe** **S.G. (kg/m3)
S.W. (kg/m3)
R.G. (kg/m3)**




Polyesterfoam

	Vlamdovend, geluiddempend.	open	donkergrijs	30
	Fire retardent, good sound-deadening.	open	dark gray	30
	Flammhemmend, larmhemmende Eigenschaften.	Auf	dunkelgrau	30




PVC-foam LH 521

	Traag Herstellend, na 30% comprimering een waterdichte seal. Duurzaam, rot niet. Tweezijdig met huid.	semi gesloten	zwart	100-125
	Slow recovery, watertight seal at 30% compression. Durable nonrotting. Both sides with skin.	semi closed	black	100-125
	Erholt sich trage, Wasserdicht bei 30% Komprimierung. Dauerhaft nicht rottend. Beitseitigen Haut.	halb geschlossen	schwarz	100-125




PVC-foam S 521

	Snel Herstellend, na 90% comprimering een waterdichte seal. Duurzaam, rot niet tweezijdig met huid.	semi gesloten	wit, bruin, grijs	100-125
	Slow recovery, watertight seal at 90% compression. Durable non rotting both sides with skin.	semi closed	white, gray	100-125
	Trage erholend, Wasserdicht bei 90 % Komprimierung. Dauerhaft, nicht rottend. Beitseitigen Haut.	halb geschlossen	weiss, grau	100-125




Neopreen cellrubber

	Oliebestedig, vlamdovend, tot 80 C warmtebestendig.	gesloten	zwart	120-160
	Resistant to oil, fire retardent. Temperature resistant upto 80 C.	closed	black	120-160
	Olbestandig, flammhemmend. Temperaturbestandigkeit bis 80 C.	geschlossen	schwarz	120-160




EPDM rubber

	Goede weersbestendigheid, warmtebestendig tot 80 C.	gesloten	zwart	120-160
	Good weatherresistance. Temperature resistant upto 80 C.	closed	black	120-160
	Gute wetterbestandigkeit, Temperatursbestandigkeit bis 80 C.	geschlossen	schwarz	120-160



PE-foam

	Uitstekende thermische en electrische isolatie. Schok- en trillingdempend.	gesloten	wit, grijs	25-70
	Excellent thermal and electrical isolation. Chock and vibration absorbent.	closed	white, gray	25-70
	Thermischen und Elektrische- isolierung. Stoss und Schwingungsdampfend.	geschlossen	weiss, grau	25-70









PE-foam za

	Snel en eenvoudig te verwerken, verwijderen van afdekfolie is niet noodzakelijk.	gesloten	wit, grijs	25-70
	Quick and easy to work with, no removal of siliconliner.	closed	white, gray	25-70
	Schnell und Einfach zu verarbeiten, ohne Entfernung Abdeckfolie.	geschlossen	weiss, grau	25-70

Pilzecker's Industrie B.V

Bezoekadres: Willem Alexanderstraat 11, 6691 EE Gendt Holland | Postadres: Postbus 3, 6690 AA Gendt Holland
Telefoon: +31 (0)481 421944 | Fax: +31 (0)481 424985 | E-mail: info@pilzecker.nl | Internet: www.pilzecker.nl



	Bijzonderheden Characteristics Einzelheiten	Celstructuur Celstructure Zellstruktur	Kleur Color Farbe	S.G. (kg/m3) S.W. (kg/m3) R.G. (kg/m3)
 EPDM rubber	 Te gebruiken als afdichting of dempend materiaal wanneer oliebestendigheid niet benodigd is. Dit materiaal heeft een shore hardheid ASTM D1056 2 A2 40/50.  Utilized in sealing and cushioning applications when oil resistance is not required.  Verwendet anwendungen die Stoss und Schwingungsdämpfend sind und wobei kein Ölbeständigkeit gefragt ist.	gesloten closed geschlossen	zwart black schwarz	75-105 75-105 75-105
 EPDM spongerubber	 High performance sealing eigenschappen, goed recovery - geen deformatie. Gesloten cellig boven 80 % compressie.  High performance sealing characteristics, good recovery no deformation. Closed cell at 80 % compression.  Hochleistungs- Dichteigenschaften , gute Erholung keine Verformung. Geschlossenen Zellen auf 80% Kompression.	open open Auf	zwart black schwarz	70-110 70-110 70-110
 Silicon spongerubber	 Uitstekende herstel en sealing prestaties. Non sticking, bestand tegen hoge temperaturen. Superieur vlamvertragend UL94V0.  Excellent recovery and sealing performance. Non sticking, high temperature resistant. Superior flame retardant to UL94V0.  Ausgezeichnete Erholung und Dichtungsleistung. Nicht kleben, hochtemperaturbeständig. Superior- Flammenschutz nach UL94V0.	gesloten closed geschlossen	wit white weiss	- - -
 Microfoam Ultra High Impact	 Extreem duurzaam, high impact shock bestendig. Geschikt voor beschermen delicate electronica of b.v. meetinstrumenten.  Extremely durable, high impact shock resistant. Suitable for protecting sensitive electronics or bv measuring instruments.  Extrem dauerhaft, hochschlagstoßfest. Geeignet für den Schutz sensibler Elektronik oder bv Messgeräte.	micro open micro open micro Auf	grijs, zwart grey, black grau, schwarz	- - -
 Ceramic isolating Burnstopper	 Brandvrij, temperatuurbestendig tot 1200 C. Toepasbaar in heat wrap en brandvrije en ook constructies.  Fireproof, temperature resistant up to 1200 ° C. Applicable in heat wrap and fireproof and constructions.  Feuerfest, temperaturbeständig bis 1200 ° C. Anwendbar in Wärmepackung und feuerfest und konstruktionen.	vezel fibre faser	zwart black schwarz	210 210 210
 Ceramic isolating expanding Burnstopper	 Als ceramisch band maar dan expanderend door koolstof-vulling. Voor afsluiting van ventilerende constructies in geval van brand.  Same as ceramic tape but expanding carbon filling. For closure of ventilating structures in case of fire.  Wie keramische Band, aber expandierenden Kohlefüllung. Zum Schließen des Belüftungsstrukturen im Brandfall.	vezel fibre faser	zwart black schwarz	210 210 210

Pilzecker's Industrie B.V

Bezoekadres: Willem Alexanderstraat 11, 6691 EE Gendt Holland | Postadres: Postbus 3, 6690 AA Gendt Holland
Telefoon: +31 (0)481 421944 | Fax: +31 (0)481 424985 | E-mail: info@pilzecker.nl | Internet: www.pilzecker.nl